



# SL C750 POLYRAG

## VEZELVERSTERKTE, OVERSCHILDERBARE EGALINE

### VOORDELEN

- Beloopbaar na ca. 2 uur
- Voor laagdiktes van 1 tot 10 mm, plaatselijk tot 15 mm
- Voor nieuwbouw, renovatie en vloerverwarming
- Perfect glad oppervlak, laat direct verlijmen toe
- Verpompbaar



### PRODUCT

Vezelversterkt, sneldrogend en overschilderbaar egaliseermiddel met een hoge druksterkte, voor binnen toepassing.

### TOEPASSINGEN

Egaliseermiddel voor lokalen met intensief verkeer in nieuwbouw en renovatie. Mogelijke ondergronden zijn:

#### Nieuwbouw

- zichtbeton
- cement dekvloer
- anhydriet dekvloer
- betonvloer

#### Renovatie

- oude tegelvloeren
- lijmresten
- halfsoepele tegels
- gipsplaten voor vloertoepassingen
- oude egaliseerlagen
- parket en houten ondergronden,
- CTB-H, CTB-X, OSB 3 platen

SL C750 POLYRAG kan bedekt worden met pvc, tapijt, linoleum, parket, rubber, tegelvloer en vloerverf.

Schilderen van de egaline kan enkel indien geëgaliseerd op betonnen ondergronden en cement dekvloeren.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn: vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- cementdek- & betonvloer: 2,0 cm%
- cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm%
- anhydrietdekvloer: 0,5 cm%
- anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 cm%

#### **Voorbehandeling:**

Behandeling van krimp-scheuren: Krimp-scheuren uitslijpen, stofzuigen en opvullen met RENO E742 STRUCTURE. Verplicht Zand S 409 instrooien.

Gebruik steeds de juiste voorstrijk:

- vochtige ondergronden: RENO E742 STRUCTURE
- poreuze ondergronden: GRIP A500 MULTI
- weinig of niet poreuze ondergronden, tegelvloeren of halfsoepele tegels, oude lijmresten: GRIP A936 XPRESS
- bezande asfaltdekvloeren: HYTEC E730 XTREM.

**Verwerking:** Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak SL C750 POLYRAG met proper koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Ca. 6 liter proper water 1 zak SL C750 POLYRAG. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen, voeg geen water meer toe. SL C750 POLYRAG op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspan. Met een ontluichtingsrol/prikrol narollen. Een tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk direct nadat de eerste laag al beloopbaar is. Bij volledige droging moet opnieuw voorgestreeken worden met GRIP A500 MULTI 1:1.

**Vloerverwarming:** Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C750 POLYRAG uit (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

#### INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen. Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels, vloerverf. Laagdikte: 1 - 10 mm.

#### Ondergrond

Cementdekvloer  
Anhydrietvloer

Oude tegels  
Oude lijmresten

#### Bostik vloertechniek binnen

GRIP A500 MULTI 1:1  
GRIP A500 MULTI 1:1

(droogtijd: 12 u)  
GRIP A936 XPRESS  
GRIP A500 MULTI • GRIP A936  
XPRESS

Bij twijfel omtrent de ondergrond, kunt u altijd Bostik raadplegen.

#### DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

#### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C750 POLYRAG is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

#### VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com)

#### Verpakking

Zak 25 kg

#### Artikelnummer

30615457

#### EAN code

3549212484682

#### Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	kunsthars gemodificeerd cement, grijs
<b>Verbruik</b>	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +30°C
<b>Verwerkingstijd</b>	ca. 40 minuten
<b>Beloopbaar</b>	na ca. 120 minuten
<b>Droogtijd voor verdere afwerking</b>	- tapijt en tegels - 4 uur - PVC- 6 uur - parket, linoleum, coating - 24 uur
<b>Geschikt voor zwenkwielen</b>	ja, vanaf 1 mm
<b>Geschikt voor vloerverwarming</b>	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
<b>Geschikt voor parket</b>	ja
<b>GISCODE</b>	ZP1
<b>GEV-EMICODE</b>	EC1+
<b>Classificatie volgens DOP</b>	C30-F8

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



#### Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)